

Cuore EP 1250

Description	Cuore EP 1250 est un primaire époxy à 2 composants sans solvant.
Application	EP 1250 sert de primaire universel pour différents supports tels que le sable-ciment et le béton.
Spécifications techniques	Gravité spécifique Basic + Harder 1100 kg/m ³
Préparation de la surface d'application	<p>Pour obtenir une adhérence permanente d'une finition plastique, il est nécessaire de procéder à un prétraitement correct du substrat. En général, on part du principe que chaque substrat à finir doit être exempt de graisse, d'huile, de saleté, d'humidité et d'autres contaminations qui peuvent influencer négativement l'adhésion au substrat. Cela s'applique aux substrats existants et nouvellement appliqués. Avant l'application de EP 1250, les nouveaux supports en ciment doivent avoir au moins 4 à 6 semaines et présenter une teneur en humidité ne dépassant pas 3%, mesurée selon la méthode du carbure de calcium.</p> <p>Un manuel sur la préparation des substrats est disponible sur demande.</p>
Dosage	La consommation dépend de la rugosité et de la porosité du substrat. En moyenne, la consommation est d'environ 250 g/m ² .
Proportions du dosage	67,48 pièces de poids Basic 32,52 pièces de poids Harder
Température de la surface traitée	<p>min. 10 °C et max. 30 °C.</p> <p>La température du substrat doit être supérieure d'au moins 3°C au point de rosée.</p>
Hygrométrie relative	min. 30 % et max. 80 %
Température d'utilisation	min. 10 °C et max. 30 °C
Température d'utilisation du produit	min. 15 °C et max. 25 °C
Mélange	<p>1) Ouvrez la boîte avec la base et mélangez le matériau jusqu'à ce qu'il soit homogène.</p> <p>2) Ouvrez la boîte avec le durcisseur et ajoutez le durcisseur à la base.</p> <p>3) Mélanger mécaniquement les deux composants pendant environ 2 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Un matériau bien mélangé est de couleur uniforme et ne contient pas de taches claires ou sombres.</p>

Datum	artikelnummer
06/12/2021	101010

4) Afin d'éviter les erreurs de mélange ou les résidus non mélangés, verser le produit mélangé dans un récipient propre et vide, et mélanger à nouveau brièvement. N'utilisez jamais de résidus non mélangés.

Délai d'utilisation

Le temps de travail de **EP 1250** est compris entre 20 et 30 minutes à 20°C.

Veillez noter que le temps de traitement diminue de moitié avec une augmentation de la température de 10°C.

Pour une baisse de température de 10°C, le temps de traitement double.

Séchage et durcissement

Le séchage et le durcissement de **EP 1250**, pour une consommation de 250g/m², sont les suivants :

-peinturable : après 16 heures et au maximum dans les 48 heures à 20°C.

- durci : après 7 jours à 20°C.

Couleur – structure – degré de brillance

Incolore – lisse - brillant

Emballage

25 kg sets.

Mesures de précaution

Il est important de respecter les réglementations applicables à la transformation des matières plastiques. Par conséquent, le contact avec la peau et les yeux doit être évité en utilisant des crèmes et / ou des gants étanches, des lunettes de sécurité, etc. Lors de l'application de **EP 1250**, en particulier dans les petites zones fermées, une bonne ventilation est recommandée.

Outillage

EP 1250 peut être appliqué avec :

- rouleau

- truelle

- raclette

Nettoyage du matériel

Les outils utilisés peuvent être nettoyés avec le nettoyeur pour matériaux Cuore.

Conservation

Dans son lot original fermé, stocké dans un environnement sec entre 5°C et 25°C, **EP 1250** a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Attention : EP 1250 ne doit pas être stocké ou exposé à des températures inférieures à 5°C. **Attention** : après un certain temps, une certaine forme de séparation peut se produire. Il est nécessaire de mélanger le matériau jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et lisse à 100% avant d'ajouter le composant B. En cas de doute sur l'homogénéité et / ou la finesse, nous recommandons de tamiser le matériau avant de l'utiliser. Si le matériau ne peut plus être mélangé en une masse homogène et lisse, veuillez contacter Cuore pour obtenir des conseils.



Datum	artikelnummer
06/12/2021	101010

Attention

EP 1250 ne peut être appliqué que par des installateurs professionnels formés.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.