Datum	artikelnummer
06/12/2021	101010

Cuore EP 1300

Composition	**Cuore EP 1300** est un primaire époxy à 2 composants sans solvant.
Application	**Cuore EP 1300** sert de primaire universel pour différents supports tels que le sable-ciment et le béton.
Spécifications techniques	Gravité spécifique Basic + Harder 1100 kg/m³
Préparation de la surface d'application	Pour obtenir une adhérence permanente d'une finition plastique, il est nécessaire de procéder à un prétraitement correct du substrat. En général, on part du principe que chaque substrat à finir doit être exempt de graisse, d'huille, de saleté, d'humidité et d'autres contaminations qui peuvent influencer négativement l'adhésion au substrat. Cela s'applique aux substrats existants et nouvellement appliqués. Avant l'application de **Cuore EP 1300**, les nouveaux supports en ciment doivent avoir au moins 4 à 6 semaines et présenter une teneur en humidité ne dépassant pas 3%, mesurée selon la méthode du carbure de calcium. Un manuel sur la préparation des substrats est disponible sur demande.
Dosage	La consommation dépend de la rugosité et de la porosité du substrat. En moyenne, la consommation est d'environ 250 g/m².
Proportions du dosage	66,67 pièces de poids Basic 601303 33,33 pièces de poids Harder 801303
Température de la surface traitée	min. 10 °C et max. 30 °C. La température du substrat doit être supérieure d'au moins 3°C au point de rosée.
Hygrométrie relative	min. 30 % et max. 80 %
Température d'utilisation	min. 10 °C et max. 30 °C
Température d'utilisation du produit	min. 15 °C et max. 25 °C
Mélange	1) Ouvrez la boîte avec la base et mélangez le matériau jusqu'à ce qu'il soit homogène. 2) Ouvrez la boîte avec le durcisseur et ajoutez le durcisseur à la base. 3) Mélanger mécaniquement les deux composants pendant environ 2 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Un matériau bien mélangé est de couleur uniforme et ne contient pas de taches claires ou sombres.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Datum	artikelnummer
06/12/2021	101010

	4) Afin d'éviter les erreurs de mélange ou les résidus non mélangés, verser le produit mélangé dans un récipient propre et vide, et mélanger à nouveau brièvement. N'utilisez jamais de résidus non mélangés.
Délai d'utilisation	Le temps de travail de **Cuore EP 1300** est compris entre 20 et 30 minutes à 20°C. Veuillez noter que le temps de traitement diminue de moitié avec une augmentation de la température de 10°C. Pour une baisse de température de 10°C, le temps de traitement double.
Séchage et durcissement	Le séchage et le durcissement de **Cuore EP 1300**, pour une consommation de 250g/m², sont les suivants : -peinturable : après 16 heures et au maximum dans les 48 heures à 20°C. - durci : après 7 jours à 20°C.
Couleur – structure – degré de brillance	Incolore – lisse - brillant
Emballage	1 kg – 5kg – 10 kg sets.
Mesures de précaution	Il est important de respecter les réglementations applicables à la transformation des matières plastiques. Par conséquent, le contact avec la peau et les yeux doit être évité en utilisant des crèmes et / ou des gants étanches, des lunettes de sécurité, etc. Lors de l'application de **Cuore EP 1300**, en particulier dans les petites zones fermées, une bonne ventilation est recommandée.
Outillage	**Cuore EP 1300** peut être appliqué avec : - rouleau - truelle - raclette
Nettoyage du matériel	Les outils utilisés peuvent être nettoyés avec le nettoyant pour matériaux Cuore.
Conservation	Dans son lot original fermé, stocké dans un environnement sec entre 5°C et 25°C, **Cuore EP 1300** a une durée de conservation d'au moins 24 mois. **Attention : Cuore EP 1300** ne doit pas être stocké ou exposé à des températures inférieures à 5°C. **Attention :** après un certain temps, une certaine forme de séparation peut se produire. Il est nécessaire de mélanger le matériau jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et lisse à 100% avant d'ajouter le composant B. En cas de doute sur l'homogénéité et / ou la finesse, nous recommandons de tamiser le matériau avant de

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Datum	artikelnummer
06/12/2021	101010

l’utiliser. Si le matériau ne peut plus être mélangé en une masse homogène et lisse, veuillez contacter Cuore pour obtenir des conseils.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.