



Datum	artikelnummer
6/12/2021	505505

## Cuore WPT 5000 CM

<b>Composition</b>	<b>Cuore WPT 5000 CM</b> est un revêtement polyuréthane, bi composant, à base aqueuse, transparent et résistant à la lumière.
<b>Application</b>	<b>Cuore WPT 5000 CM</b> sert de finition de divers systèmes polyuréthane. Voici quelques exemples d'applications : Établissements scolaires, santé, logements, bureaux et bâtiments publics.
<b>Spécifications techniques</b>	Densité relative Base + Durcissant ~1140 kg/m <sup>3</sup> Résistance à l'usure (Taber) 87 mg ASTM D4060 CS 17 1000/1kg Résistance au glissement ≥ 0,30 μ EN 7909
<b>Préparation de la surface d'application</b>	<b>Cuore WPT 5000 CM</b> peut être appliqué sur divers systèmes polyuréthane, sans traitement préparatoire supplémentaire. Le délai entre la pose du système polyuréthane et l'application de <b>Cuore WPT 5000 CM</b> ne doit pas dépasser 48 heures.
<b>Dosage</b>	Le dosage est d'environ 100 g/m <sup>2</sup> par couche. Il est conseillé d'appliquer 2 couches.
<b>Proportions du dosage</b>	90 Mesures du poids de Base 700076 10 Mesures du poids de Durcissant 902176
<b>Température de la surface traitée</b>	min. 10 °C et au max. 30 °C  La température de la surface traitée doit être d'au moins 3 °C supérieure au point de rosée.
<b>Hygrométrie relative</b>	min. 30 % et max. 70 %
<b>Température d'utilisation</b>	min. 10 °C et au max. 30 °C
<b>Température d'utilisation du produit</b>	min. 15 °C et au max. 25 °C
<b>Mélange</b>	1) Secouez le jerrycan de base (Basis) jusqu'à ce que le contenu soit homogène puis ouvrez-le. 2) Ouvrez le flacon de durcissant (Harder). 3) Versez la base dans un seau propre et sec. 4) Ajoutez le durcissant à la base tout en mélangeant. 5) Mélangez les deux composants en remuant bien pendant 2 minutes, jusqu'à obtenir un mélange homogène. Un mélange

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Datum	artikelnummer
6/12/2021	505505

homogène est d'une couleur égale et ne contient aucune tâche claire ou foncée.

6) Afin d'éliminer toute erreur de mélange ou tout résidu non mélangé, versez le mélange dans une boîte en métal propre et vide, puis mélangez à nouveau brièvement. N'utilisez jamais de restes non mélangés du produit.

7) Laissez reposer le mélange 10 minutes avant de l'utiliser !!

#### Délai d'utilisation

Le délai d'utilisation de **Cuore WPT 5000 CM** est de 45 minutes à une température de 20 °C.

**Attention :** Il est impossible de déterminer la fin du délai d'utilisation tant du point de vue visuel qu'au niveau de l'application. Il est donc conseillé de respecter un délai maximal de 45 minutes pour l'utilisation de **Cuore WPT 5000 CM** afin de préserver ses caractéristiques techniques à leur niveau optimal.

#### Séchage et durcissement

Pour un dosage de 100 g/m<sup>2</sup> et une humidité relative de 50 %, le délai de séchage et de durcissement de **Cuore WPT 5000 CM**, se déroule comme suit :

- application de peinture : après 3 h, et dans un délai de 48 h max. à 20 °C avec 50 % d'humidité relative

- dur : après 7 jours à 20 °C avec 50 % d'humidité relative

**Attention :** L'humidité relative ne doit pas dépasser 80 % pendant le séchage !

#### Couleur - structure - degré de brillance

Sur demande parmi les coloris RAL/NCS - lisse - satiné (degré de brillance 25-30 GU à 85°)

#### Emballage

Kits de 5 kg

#### Résistance aux produits chimiques

Résiste aux produits chimiques les plus courants. Une liste des produits chimiques auxquels le produit est résistant est disponible sur demande.

Remarque: le produit est sensible à la décoloration sous l'influence de plastifiants, par exemple dans les pneus de voiture.

#### Mesures de précaution

Il est important de suivre les instructions applicables à l'utilisation des matières synthétiques. Il est par conséquent conseillé d'éviter tout contact avec la peau et les yeux, en utilisant des crèmes et/ou des gants, des lunettes de sécurité ou d'autres moyens de protection personnelle imperméables. Il est recommandé d'assurer une très bonne ventilation lors de l'utilisation de **Cuore WPT 5000 CM**, d'autant plus que les locaux sont petits et confinés.

#### Outillage

**Cuore WPT 5000 CM** doit être appliqué à l'aide du matériel suivant :

- rouleau à microfibres

#### Nettoyage du matériel

Nettoyez les outils utilisés avec Cuore nettoyeur de matériel.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.



Datum	artikelnummer
6/12/2021	505505

### Conservation

Stocké dans son emballage original fermé dans un lieu sec entre 5 et 25 °C, **Cuore WPT 5000 CM** se conserve au moins 6 mois.

**Attention** : **Cuore WPT 5000 CM** ne doit pas être conservé ni exposé à des températures inférieures à 5 °C.

**Remarque:** avec le temps, une forme de séparation peut se produire. Il est nécessaire de mélanger le matériau jusqu'à obtenir une masse homogène et lisse à 100% avant d'ajouter le composant B. En cas de doute sur l'homogénéité et / ou la finesse, nous conseillons d'utiliser d'abord les matériaux pour une utilisation ultérieure. Si le matériau ne peut plus être mélangé jusqu'à une masse homogène et lisse, vous pouvez contacter **Cuore** pour obtenir des conseils.

### Attention

**Cuore WPT 5000 CM** ne peut être appliqué que par des installateurs formés et professionnels.